



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MEMORIAL DESCRITIVO

### INTRODUÇÃO

O presente volume, denominado Projeto Capeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ tem por objetivo descrever as atividades a ser desenvolvida nos trechos da **Rua Alegrete e Avenida Rio Grande**, tendo início logo após o quebra-mola, passando pelo trevo da avenida e ligando-se com o asfalto a ser executado na Avenida Rio Grande, no município de Paim Filho, que visam beneficiar os munícipes e usuários desta cidade.

### INFORMATIVO DA OBRA

O presente volume refere-se às condições gerais e tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas, o mesmo compõe-se de:

Plantas, desenhos, detalhes construtivos e quadros necessários à execução do projeto.

Características:

- Extensão: 697,82 metros; Estaca 0 a 20
- Largura da pista de rolamento: variável
- Área da pista: 7.628,67 metros quadrados

### ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos baseiam-se integralmente, nos levantamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Paim Filho.

A locação foi efetuada de acordo com os processos clássicos, todas elas em 90 graus, lançando-se as tangentes para a definição dos Pontos de Intersecção (PIS).

O eixo foi piqueteado de 20 em 20 metros; o levantamento foi executado com estação total.

### PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as características técnicas preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado aos elementos básicos reconhecidos pelos estudos Topográficos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representação gráfica dos dados obtidos nos Estudos Topográficos, resultando da exploração realizada em campo com Estação Total.

## PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O Projeto de pavimentação tem por finalidade definir as espessuras das camadas do pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de material existente no sub-leito, bem como a topografia da região.

### PARÂMETROS ENVOLVIDOS NO MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO:

#### ÍNDICE DE SUPORTE:

Em se tratando de um pavimento EXISTENTE EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, a base e sub-base são existentes não necessitando de reforço, já que estão bem compactadas com o tempo de tráfego sobre o mesmo.

#### COEFICIENTE DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL:

São recomendados pelo manual de projeto de pavimentos flexíveis, os seguintes coeficientes para os diferentes materiais indicados para constituírem a estrutura do pavimento.

#### TIPO DE PAVIMENTO COEFICIENTES.

Base ou revestimento de concreto betuminoso .....	2,00
Base ou revestimento pré-misturado à quente, graduação densa .....	1,70
Base ou revestimento pré-misturado à frio, graduação densa .....	1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetração	
..... 1,20	Camadas
.....	granulares
.....	1,00

Adotamos, genericamente, para designação dos coeficientes estruturais a simbologia a seguir apresentada:

KR – Coeficiente estrutural do revestimento betuminoso

KB – Coeficiente estrutural da base

KS – Coeficiente estrutural da sub-base

KREF – Coeficiente estrutural do reforço do sub-leito

ESPESSURA MÍNIMA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A espessura mínima a adotar para o revestimento betuminoso é um dos pontos ainda em aberto na engenharia, quer se trate de proteger a camada de base do reforço imposto pelo tráfego, quer se trate de evitar a ruptura do próprio revestimento por esforços de tração na flexão. As espessuras a seguir recomendadas, visam especificamente as bases do comportamento puramente granular e são ditados pelo que se tem observado.

### N ESPESSURA DO REVESTIMENTO

$N < 10^6$  Tratamentos superficiais betuminosos

$10^6 < N < 5 \times 10^6$  Revestimento betuminoso com 5cm de espessura

$5 \times 10^6 < N < 10^7$  Concreto betuminoso com 7,5cm de espessura

$10^7 < N < 5 \times 10^7$  Concreto betuminoso com 10,0cm de espessura

$5 \times 10^7 < N$  Concreto betuminoso com 12,5cm de espessura

### MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO:

O método de dimensionamento do pavimento flexível do Eng.º Murilo Lopes de Souza, adotado pelo DNER, vale-se de um gráfico, com auxílio do qual se obtém a espessura total do pavimento, em função do número “N” e do “ISC”; Tal espessura total é obtida no gráfico, e em termos de  $K=100$ , ou seja, de camada granular; Para outros constituintes há que se multiplicá-los pelos respectivos valores de “K”.

Mesmo que o “ISC” do material de sub-base seja maior que 20%, a espessura do pavimento necessária para protegê-los, é determinada como se fosse esse valor igual a 20%.

A espessura da base (B), sub-base (H20), o reforço de sub-leito (Hm), são obtidos pela resolução sucessiva das inequações:

$$R \cdot Kr + B \cdot Kb > H20$$

$$R \cdot Kr + B \cdot Kb + H20 \cdot Ks > Hm$$

$$R \cdot Kr + B \cdot Kb + H20 \cdot Ks + Hm \cdot Kref > Hm$$

Quando o CBR (ISC) da sub-base for maior ou igual a 40% e para “N”  $< 10^6$ , admite-se substituir, na inequação H20, por 0,80 H20.

Para “N”  $> 10^7$ , recomenda-se substituir, na equação H20 por 1,20 H20.

### DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO:

O dimensionamento do pavimento, foi executado seguindo-se as recomendações do método do Eng.º Murilo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Em função do ISC característico do sub-leito e do  $n.^{\circ}$  equivalente ao eixo padrão, são determinados:

A espessura total do pavimento acima do sub-leito, representado por  $H_m$ ;

A espessura mínima acima da camada do reforço sub-leito representado por  $H_n$ ;

A espessura mínima acima da camada da sub-base, representado por  $H_{20}$ .

Com a utilização do número  $N = 1 \times 10^6$ , determinado pelo estudo de tráfego,  $ISC_p = 10\%$ , determinado pelo estudo do leito, e as inequações propostas pelo método, chegamos ao seguinte dimensionamento:

Em nosso projeto, as ruas a serem pavimentadas estão situadas no Centro do Município, que terá tráfego médio, portanto chegamos às seguintes camadas do pavimento:

$$N = 1 \times 10^6$$

$$R \cdot K_r + B \cdot K_b > H_{20}$$

$$R \cdot K_r + B \cdot K_b + K_m \cdot K_{ref} > H_m$$

Neste caso o dimensionamento de um pavimento flexível sobre uma rua que possui tráfego médio, chegamos nas seguintes espessuras, conforme recomendações do Eng<sup>o</sup> Cyro de Freitas Nogueira Batista.

- a) Leve – 50 veículos comerciais diários;
- b) Médio – 50 a 300 veículos comerciais diários;
- c) Pesado – mais de 300 veículos comerciais diários;

Estes tipos correspondem às seguintes espessuras do pavimento:

Tráfego leve – 6” ou 15cm de espessura;

Tráfego médio – 9” ou 23 cm de espessura;

Tráfego pesado – 12” ou 30cm de espessura

Assim, obtemos as seguintes camadas de pavimento:

**Determinou-se para esta rua, Capeamento asfáltico CBUQ sobre asfalto existente com espessura 5,0cm.**

- Pintura de ligação, taxa 0,5 l/m<sup>2</sup>; RR2C
- Camada de capa de rolamento Faixa C DNIT, CAP 50/70

O CBUQ na pista de rolamento será espalhado com vibro acabadora. Terá um abaulamento transversal de 3%.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.**

#### **LAVAÇÃO DO PAVIMENTO:**

O pavimento existente no caso asfalto deverá ser lavado com água sobre pressão ou varrido com vassoura mecânica, a fim de que seja removida toda sujeira e resíduos.

#### **SUB-BASE OU REFORÇO:**

Em se tratando de um revestimento asfáltico sobre um pavimento existente, base e sub-base não foram estimadas por já existirem na via que possui pavimentação asfáltica. Se necessário reforço em pontos isolados este serviço deverá atender ao que preceitua as Especificações Gerais do DNIT.

#### **PINTURA DE LIGAÇÃO.**

A pintura asfáltica de ligação será feita previamente ao lançamento da camada de revestimento asfáltico, numa taxa 0,5 l/m<sup>2</sup> com RR2C. A pintura de ligação será feita com o objetivo de promover a aderência entre a camada de base e o revestimento asfáltico a ser sobreposto. Este serviço deverá atender ao que preceitua as Especificações Gerais do DNIT.

#### **CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE**

Este serviço deverá atender ao que preceitua as Especificações Gerais do DNIT. As faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas são: Faixa C de CAP 50/70, para a camada de revestimento da pista de rolamento. Apresentar Laudo técnico de controle tecnológico conforme normativas do DNIT especificando espessuras, análise granulométrica e teor de betume.

#### **PROJETO DE DRENAGEM**

O projeto de drenagem com tubulações e bocas de lobo é existente, e este apresenta ótimo funcionamento.

#### **PASSEIOS PÚBLICOS**

Na via existe um caminhodromo, com largura de 1,50, com as devidas rampas e sinalizações.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

### SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL

Sinalização Horizontal:

Material:

Tinta acrílica Interlight com diluente ANL/117 – PS/NT até 5% em volume, refletorização microesferas de vidro tipo II (drop-on) para cada m<sup>2</sup> aplicado, aspergin 250gr.

Estes materiais atendem as especificações do DNER

Execução dos serviços de sinalização horizontal:

Será executada a delimitação de pista com faixas duplas amarelas na largura de 10cm, e a marcação nas bordas da pista com faixas brancas tracejadas da mesma largura.

As faixas de segurança serão de 2,5 (dois e meio) metros por 40 cm (comprimento e largura).

**ACESSIBILIDADES (rampas de deficientes)-** As rampas estão executadas junto ao caminodromo.

### Controle Tecnológico

O controle tecnológico deverá ser de responsabilidade da empresa executora da pavimentação e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT.

Paim Filho, 09 de Outubro de 2023.

Genes Jacinto Moterle Ribeiro  
Prefeito Municipal

Adriana Schenatto  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA-91580